



HS GRAVITEX PLUS

ANTI-GRAVILLON, ANTI-CORROSION

Description	<p>GRAVITEX est un produit anti-gravillon résistant et durable, conçu pour reproduire la finition d'origine.</p> <p>Il résiste aux projections de gravillons tout en insonorisant et immunisant contre la corrosion et les produits de salage.</p> <p>GRAVITEX peut être peint rapidement avec la plupart des peintures.</p> <ul style="list-style-type: none">• Couche très épaisse.• Séchage rapide.
Informations santé et sécurité	<p>SEULEMENT POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE.</p> <p>Lire les instructions avant utilisation.</p> <p>IMPORTANT: ce produit se compose de matériels dangereux, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. Elles sont disponibles via votre grossiste ou via le site Web U-POL WWW.U-POL.COM. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé.</p>
Préparation des surfaces et utilisation	<p>GRAVITEX peut être appliqué sur les surfaces suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Tôle d'acier mise à nue - poncer avec du papier P180 et dégraisser.• Ancienne peinture - poncer avec du papier P400 et dégraisser.
Application	<p>Bien agiter le produit avant l'emploi. Appliquer au pistolet ou au pinceau. Il est recommandé de laisser agir environ 20 à 30 minutes entre chaque couche pour une application en épaisseur.</p>
Temps de séchage	<p>Approximativement 2 heures en condition normale ou 30 minutes par chauffage à basse température (80°C). Le temps de séchage dépend de l'épaisseur, de l'humidité et de la température ambiante.</p>
Diluant	<p>Produit vendu prêt à l'emploi. Il peut aussi être dilué avec 5% maximum de diluant cellulosique. Utiliser tout diluant cellulosique ou produit similaire pour nettoyer le pistolet après emploi.</p>
Pression	<p>Pression entre 2.7 à 5 bar pour application au pistolet.</p>
Peinture	<p>GRAVITEX peut être couvert avec la plupart des laques, y compris celles à base de cellulose, synthétique et acrylique 2K. L'utilisation d'un apprêt est tout de même recommandée.</p>
Information VOC	<p>La limite Européenne pour ce produit (catégorie de produit IIBd) prêt à l'emploi est de 840g/litre.</p> <p>La contenance VOC de ce produit prêt à l'emploi est de 575g/litre.</p>