



## Solutions pour la réparation automobile

### 3M™ Mastic a La Brosse 08537, 08538

---

#### 1) Références

3M 08537 :	pot 1 litre
3M 08538 :	cartouche 310 ml
3M 08540 :	brosse en nylon

#### 2) Description et utilisation finale

Application en faible épaisseur autour des têtes d'amortisseur, dans le coffre, sur le plancher, autour de la batterie, des joints des garnitures/encadrements de porte.

Étanchéité des jointures soudées par point ou boulonnées pour masquer les jonctions des tôles et offrir une bonne imperméabilité.

#### 3) Propriétés physiques

<b>Base</b>	Caoutchouc nitrile
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Solvant</b>	Aromatiques et cétones - (teneur en aromatiques < 12,5 %)
<b>Consistance</b>	Pâte onctueuse
<b>Teneur en matière sèche</b>	Environ 63 %
<b>Temps de séchage hors poussière</b>	Environ 10 minutes
<b>Mise en peinture</b>	1 heure pour des peintures séchant à l'air 3 heures pour des peintures cuites en cabine
<b>Résistance aux températures</b>	-25 °C à +70 °C
<b>Température d'application</b>	+ 5 °C à +35 °C

- Ne coule pas
- Applicable à la brosse - Re-brossage possible
- Bonne préservation des traces de brosse
- Produit flexible une fois sec
- Résistant aux huiles
- Stabilité au stockage : pas de séparation des phases
- Pas de traces



## 4) Consignes d'utilisation

- Nettoyer la surface avec le Nettoyant universel 3M 08984.
- Pour une meilleure adhésion, poncer ou apprêter la surface
- (Pour le mastic 08537) Avec une brosse en nylon 3M 08540, appliquer le produit sur le joint de chevauchement
- (Pour le mastic 08538) Extruder un cordon de mastic sur le joint de chevauchement Appliquer le produit avec une brosse en nylon.
- Il est possible de le retravailler pendant plusieurs minutes.

## 5) Stockage

<b>Conditions de stockage</b>	Conserver dans un endroit frais et sec. Pour un meilleur résultat, stocker et appliquer le matériau à température ambiante (15-30 °C). La température de stockage ne doit pas dépasser 50 °C.
<b>Durée de conservation</b>	24 mois à compter de sa date de fabrication dans des conditions normales de stockage. Consulter le numéro du lot et la date limite d'utilisation optimale sur le pot/la cartouche.

## 6) Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité ou contacter votre département toxicologie 3M.

**Le mastic à la brosse 3M™ 08537/08538 est destiné à un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.**

## 7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de



## Fiche technique

Entrée en vigueur : 11/04/17 Remplace : 20/01/99

toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

### Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21 <a href="mailto:3M-auto-ch@mmm.com">3M-auto-ch@mmm.com</a> <a href="http://www.3M-autoinfo.ch">www.3M-autoinfo.ch</a></p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 <a href="mailto:3M.contact.fr@mmm.com">3M.contact.fr@mmm.com</a> <a href="http://www.3M.com/fr/repaauto">www.3M.com/fr/repaauto</a></p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111 <a href="mailto:3MRepaAuto@engage.3M.com">3MRepaAuto@engage.3M.com</a> <a href="http://www.autocarrosserie.be">www.autocarrosserie.be</a></p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2019. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés